

CADORO

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR DÚHOVÝ PRO INTERIÉRY

série 379

POPIS

CADORO je dekorativní vrchní nátěr pro interiéry se zvláštními duhovými efekty, hedvábného vzhledu, měkký na dotek, schopen opět vytvořit obývané prostory s klasickým a moderním efektem.

Jednoduché použití umožňuje prostředkem CADORO realizovat různé dekorativní efekty dle používané techniky, fantazie a proměnlivé efekty dle uhlu odrazu světla.

INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech na:

- nové a staré omítky na základě vodních pojiv,
 - betonové povrchy,
 - povrchy sádrové a sádrokartonové
 - staré nátěry a nátěry organické nebo minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost,
 - konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že pohlcují vlhkost, Povrchy se připraví dle podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“.
- Nepoužívat na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
 - Pigmenty a plniva: duhové plniva
 - Rozpouštědlo: voda
 - Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,15 - 1,25 kg/l.
 - Viskozita vyhotovení: 26000 ± 1300 cps
 - Vysychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 1 hod.;
- možnost dalšího nátěru po 6 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou, sádrové a sádrokartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý. V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.
- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.
- V případě potřeby přidat do výrobku zdravotnický prostředek COMBAT 444, kód 4810444.
- Odstranit
- kartáčováním nebo umytím, případně zvětrané vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů.
- Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenné nebo temperové nátěry.
- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.
- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny pomocí TAMSTUCCO 9400006/9410110.
- Zatřít pukliny vhodnými těsnicími prostředky.
- Obrusit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.
- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem

RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006
- nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.
- Nanést nejméně dvě vrstvy prostředku DECERFOND 3880019 vodou zředěného na 30-35%, válečkem nebo štětcem pro dosažení rovnoměrného podkladu, ideálního pro nanášení. Nedoporučuje se použít na jiné podklady.
- Následně aplikujte prostředek CADORO dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“. (Ředění izolátoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě
- Viz příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu: Teplota prostředí: Min. + 8 °C / Max. + 35 °C Relativní vlhkost prostředí: < 75% Teplota podkladu: Min. + 5 °C / Max. + 35 °C Vlhkost podkladu: < 10%
- Nářadí: štětec, hladítko nerezové/plastické
- Počet vrstev: 2
- Ředění: připraven k použití . Způsoby použití:
- Nanést CADORO na suchý podklad, štětcem nebo hladítkem z plastické hmoty nebo ocelovým, rovnoměrným rozetřením produktu.
- Po vysušení první vrstvy nanést hladítkem z plastické hmoty nebo ocele další vrstvu CADORO. Nástrojem vytvářet kruhové pohyby v protilehlých směrech, čímž vznikne dvou tónový vzhled. - Použití nářadí se očistí vodou ihned po použití.
- Očištění zdi: nejdříve po 20 dnech vodou
- Orientační vydatnost: 4-6 m²/l na dvě vrstvy dle želaného vzhledu u hladkých povrchů středně sacích. Doporučuje se určit skutečnou vydatnost předběžnou zkouškou na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Produkt je dostupný na báze stříbro (0070), hliník (0170), zlato (0190), bronz (0150), měď (0160), břidlice (0180). Barevnost se dosáhne pomocí s tónovacího systému Marcromie. Kromě toho je možné produkt zbarvit barvami COLORADO série 548. V případě použití různých výrobků se doporučuje zamíchat mezi sebou různé produkty za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota uchování : + 30 °C
Minimální teplota uchování: + 5 °C
Trvanlivost: 2 roky v originálních uzavřených balení při vhodných tepelných podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátěry s dekorativními efekty (základ voda): 200

CADORO

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR DÚHOVÝ PRO INTERIÉRY

série 379

g/l (2010)

CADORO obsahuje max: 200 g/l VOC.

Výrobek musí být používán dle platných hygienických a bezpečnostních norem. Po použití nenechat zásobníky roztroušené po okolí, zbytky nechat dobře vyschnout a zpracovat jako speciální odpad. Uchovat mimo dosahu dětí. Použít v dobře větraných prostorech. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte na tento zásobník nebo štítek. Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků nebo prostředí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni vrchní nátěr duhový pro interiéry. Používá se na povrchy, jež jsou připravené v interiéru, dekorativní nátěr CADORO série 379 je na bázi akrylového kapolymeru ve vodní emulzi, nejméně ve dvou vrstvách dle udané vydatnosti.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze. In ogni caso non è responsabile del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.