

# CONTINUO EPOXY COMBO

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ POJIVO PRO CONTINUO BASE

Serie 128/129

## POPIS

EPOXY COMBO je dvousložkové epoxidové pojivo určené k použití jako modifikační prostředek maltového lepidla CONTINUO BASE. Obdržíme tak třísložkovou epoxidovou maltu, která zaručuje vynikající mechanickou odolnost a vysokou přilnavost k podkladu.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Příprava horizontálních povrchů v cyklech CONTINUO SUDUDIO, CONTINUO LOUNGE a FURNITURE.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Epoxidová pryskyřice a speciální tužidlo
- Ředidlo: voda
- Hustota UNI EN ISO 2811- 1:
- Složka A: 1.08±0.05 kg/l
- Složka B: 1.04±0.05 kg/l
- Poměr při míchání: 1,6 l složky A + 0,8 l del složky B + 3-3,5 l vody + 25 Kg CONTINUO BASE.
- Pot-life směsi (A+B): asi 30 minut při 20 °C.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Prostudujte si technický list produktu CONTINUO BASE.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava směsi:

Nasypte složku B dovnitř balení se složkou A a ručně míchejte po dobu 60 sekund. Je možné i mechanické mísení hřídelovým míchadlem, ale jen s velmi nízkými otáčkami.

Takto připravená epoxidová směs se naředí 3-3,5 litry vody.

Nyní je možné přidávat pomalu celý obsah pytle s CONTINUO BASE a míchat při nevysoké rychlosti míchačem stavebních směsí, až dokud nedostanete stejnorodou, tixotropní kaši bez žmolků.

- Nepřidávejte další vodu s úmyslem prodloužit Pot-life.
- Promíchat (katalyzovat) a používat vždy po jednom balení (složku A + složku B).
- Čištění nástrojů: okamžitě po použití.
- Přibližná vydatnost: EPOXY COMBO (A+B) + voda + CONTINUO BASE: 2,0–2,5 kg/m<sup>2</sup> na vrstvu, podle stupně úpravy podkladu a jeho savosti. Asi 14 m<sup>2</sup> na pytel ve 2 vrstvách.

## DOPORUČENÍ

Během všech fází příprav podkladu, produktů a nanášení, zdůrazňujeme potřebu správného používání nástrojů a prostředků individuální ochrany (PIO).

Nevystavujte produkty na dlouhá období působení přímých zdrojů tepla nebo teplotám nižším než +5°C.

V případě uskladnění produktů v prostředí, jehož teplota se blíží +5°C doporučujeme před použitím produkty klimatizovat v prostředí, jehož teplota není nižší než +10°C. Produkty nezahřívajte působením přímých zdrojů tepla, plameny, žhavými předměty a podobně.

Nízké teploty zvyšují viskozitu v nádobě, komplikují použití

a prodlužují nebo znemožňují proces schnutí a vytvrzení jednotlivých produktů.

Doporučujeme zakončit každou práci s výrobky stejné výrobní šarže.

V případě použití různých výrobků doporučujeme jednotlivé produkty mezi sebou smíchat.

- Čištění nástrojů: okamžitě po použití.
- Přibližná vydatnost: EPOXY COMBO (A+B) + voda + CONTINUO BASE: 2,0–2,5 kg/m<sup>2</sup> na vrstvu, podle stupně úpravy podkladu a jeho savosti. Asi 14 m<sup>2</sup> na pytel ve 2 vrstvách.

## ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v neutrálním zbarvení a nedá se barvit.

## SKLADOVÁNÍ

- Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
- Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
- Stabilita produktu v původním neotevřeném obalu a při vhodné teplotě: 1 rok.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)  
Kat. A/j: vícesložkové reaktivní nátěrové hmoty pro specifické účely (na vodní bázi): 140 g/l (2010)  
obsahuje maximálně: 140 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, sono basate sulle migliori conoscenze tecniche e scientifiche disponibili. In nessun caso, il Gruppo San Marco si assume la responsabilità per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del prodotto, se non per negligenza o omissione di informazioni. Il Gruppo San Marco non è responsabile per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del prodotto, se non per negligenza o omissione di informazioni. Questo foglio tecnico è valido solo per il prodotto specificato e non per altri prodotti della gamma.*